



# Jansen Ahrweissal lakplamuur

## Jansen Ahrweissal lakplamuur

Jansen Ahrweissal lakplamuur is de vertrouwde, ouderwets goede, synthetische Jansen-plamuur voor het verkrijgen van gladde oppervlakken op kozijnen en deuren in binnen- en buitensituaties.



### Toepassing

- Voor het verkrijgen van gladde, ook grotere oppervlakken, als deuren, panelen, kozijnen en andere oppervlakken van hout en metaal.
- Binnen- en buitensituaties. Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden afgelakt. Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur afbladderen.

### Eigenschappen

- Synthetische plamuur
- Plamuren zonder schuren door natrekken met schoon plamuurmes
- Grote vlakken plamuren door lange open tijd
- Tot wel 5 lagen per dag
- Korte, boterzachte structuur, lichte verwerking
- Geen velvorming en aandrogen op het mes
- Overschilderbaar met kunstharslakken en waterverdunbare lakken.

### Product

*Bindmiddelbasis:* Combinatie van kunstharsen

<i>Kleur:</i>	wit
<i>Verpakking:</i>	150 gr., 400 gr., 800 gr., 2,5 kg.
<i>Pigment:</i>	Wit pigment, speciale vulstoffen
<i>Dichtheid:</i>	ca. 1,840 g/cm <sup>3</sup>
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

### Applicatie

Met elk type plamuurmes

Na gebruik, plamuur in het blik, met folie en een laagje water afdekken

*Reinigen van het gereedschap:* direct na gebruik met terpentijn, wasbenzine, Südwest Nitroverdunding V33

### Temperatuur

Verwerking tussen 10°C - 30°C.

### Droging

(+23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: na ca. 30 min

Overschilderbaar: Volgende dag

Meerdere lagen per dag aan te brengen, ook nat in nat. Laagdikte max. 500 µ. nat. Bij het aanbrengen van een hogere laagdikte adviseren wij Jansen Rapid plamuur of Jansen 2-K polyesterplamuur. Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

### Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Poreuze en zuigende ondergronden vooraf gronden.

### Onbewerkt hout

Eerst gronden met Südwest Uni-Grond of Südwest Acryl All-grund.

### Intacte oude laklagen

Dofschuren..

### IJzer/Staal

Met Südwest All-grund of Südwest Acryl All-grund gronden.

### Pleisterwerk

Op pleisterwerk raden wij Jansen Ahrweilit plamuur of Jansen Acryl Reparatie plamuur aan.

Pagina 1 van 1

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

30-9-2015

