Uitgave: Mei 2018

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BIELZENZWART

OMSCHRIJVING	Tenco Bielzenzwart is speciaal gemaakt om uw tuinbielzen op de beste manier te beschermen en te verfraaien. Diepzwart van kleur, gebruiksvriendelijk en sneldrogend. Kan zowel op voorheen met carbolineum behandelde als op nieuwe bielzen worden gebruikt.
TOEPASSING	Tenco Bielzenzwart is alleen geschikt voor bielzen en rolborder in en rond om de tuin. Niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Waterafstotend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	145 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C.	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	0,92 g/cm^3
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10-12 m^2 per liter
Aanbevolen laagdikte	20-30 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C, Overschilderbaar na24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product: Als grondlaag: (cat. A/h) 750 g/l. Dit product bevat max. 550 g/l VOS. Als afwerklaag:.(cat. A/i) 500 g/l. Dit product bevat max. 430 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bielzenzwart verdunnen met ± 10% terpentine. Daarna een laag onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

	aan te brengen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Bielzenzwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1 l en 2,5 l